

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 63-070257

(43)Date of publication of application : 30.03.1988

(51)Int.Cl.

G03G 5/06

(21)Application number : 61-214062

(71)Applicant : FUJI XEROX CO LTD  
MUKAI TOSHIO

(22)Date of filing : 12.09.1986


(72)Inventor : AKASAKI YUTAKA  
SATO KATSUHIRO  
YABUUCHI NAOYA  
TANAKA HIROYUKI  
NUKADA KATSUMI  
MUKAI TOSHIO  
YAMASHITA TAKAO  
SUZUKI TAKANORI

## (54) ELECTRIC CHARGE TRANSFER MATERIAL FOR ELECTROPHOTOGRAPHY

## (57)Abstract:

PURPOSE: To improve an electron transfer characteristic by constituting the titled material of the tetracyano anthraquinodimethane deriv. expressed by specific constitutional formula.

CONSTITUTION: The electric charge transfer material for electrophotography is constituted of the tetracyano anthraquinodimethane deriv. expressed by specific constitutional formula. In formula, R denotes a group selected from a halogen atom, alkyl group, aryl group, aralkyl group, oxyalkyl group, oxyaryl group, oxyaralkyl group, hydroxy group, substd. amino group, carboxyl group, cyano group and nitro group.  $m=1$  when  $n$  is 1 and  $m=0$  when  $n$  is 2. This material is easily obtd. by one stage of reaction and the co-existence of impurities is extremely low. The material with which the trap sites are few, the residual potential and the change thereof with lapse of time can be suppressed low and the mobility of electrons is high is obtd. Such material lends itself to a photosensitive body for high speed copying.





③ 日本国特許庁(J.P.)

④ 特許出願公開

⑤ 公開特許公報(A)

昭63-70257

⑥ Int. Cl.

識別記号

庁内整理番号

⑦ 公開 昭和63年(1988)3月30日

G 03 G 5/06

7331-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

⑧ 発明の名称 電子写真用電荷輸送材料

⑨ 特 願 昭61-214062

⑩ 出 願 昭61(1986)9月12日

⑪ 発 明 者 赤 崎 豊 神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロックス株式会社  
竹松事業所内  
⑫ 発 明 者 佐 藤 克 洋 神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロックス株式会社  
竹松事業所内  
⑬ 発 明 者 藪 内 尚 設 神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロックス株式会社  
竹松事業所内  
⑭ 出 願 人 富士ゼロックス株式会 東京都港区赤坂3丁目3番5号  
社  
⑮ 出 願 人 向 井 利 夫 宮城県仙台市角五郎2丁目1-2  
⑯ 代 理 人 弁理士 大家 邦久  
最終頁に続く


明 細 書

1. 発明の名称

電子写真用電荷輸送材料

2. 特許請求の範囲

下記一般式(I)



(式中、Rはハロゲン原子、アルキル基、アリール基、アラルキル基、オキシアルキル基、オキシアリール基、オキシアラルキル基、ヒドロキシ基、アミノ基、カルボキシル基、シアノ基及びニトロ基から選択される基を示し、nは1または2であり、mは0または1である。但し、nが1のときはmは1であり、nが2のときはmは0であるものとする。)

で示されるテトラシアノアンスラキノジメタン誘導体電子写真用電荷輸送材料。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は電子写真感光体に用いられる電荷輸送材料に関する。

(従来の技術)



近年、電子写真感光体として有機材料を用いる試みがなされている。この有機感光体は電荷発生能を有する材料(以下電荷発生材という。)と電荷輸送能を有する材料(以下電荷輸送材という。)とを組合せて用いるものであり、電荷発生層と電荷輸送層とを設けたり、電荷輸送材中に電荷発生材を分散させた層にしたりして用いられている。輸送される電荷としては正孔もしくは電子が考えられるが、電子輸送能を有する電荷輸送材料としてはポリビニルカルバゾール(PVK)とトリニトロフルオレンノン(TNF)の1:1混合物が実用に供せられているのみであり、電荷輸送材はビラゾリン、ヒドラゾン<sup>1</sup>の如く正孔輸送性のものが殆んどであった。従来の正孔輸送能を有する電荷輸送材を用いた感光体は、基質、電荷発生層及び電荷輸

送層の順に積層して用いる関係で、感光体の帯電は、負極性で行なわざるを得ないために、負帯電オゾンによつて感光体が化学的変質を受けてしまうという問題点を避けることができず、 $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>あるいは $\alpha$ -Si<sub>3</sub>の如き無機感光体に比べ耐刷性が著しく低いという欠点を有し、更に正及び負の両極性に帯電可能な感光体(両極性感光体)が得られないという欠点を有している。これら点より正帯電可能な、つまりは電子輸送可能な、更には両極性に帯電可能な感光体の出現が望まれている。  
〔発明が解決しようとする問題点〕

本発明はこの様な事情に鑑み、電子輸送性に優れ、又電子及び正孔を輸送し得る新規な電荷輸送材料を提供することを目的とする。


〔問題点を解決するための手段及び作用〕

本発明の電子写真用電荷輸送材料は下記一般式




本発明者等は鋭意検討の結果、新規なアントラキノジメタン誘導体電子写真用電荷輸送材料が、従来法に比べて簡単に、かつ高い収率で得られることを見出した。

本発明の電子写真用電荷輸送材料の製造方法を反応式で示せば下記のとおりである。




〔式中、Rはハロゲン原子、アルキル基、アリール基、アラルキル基、オキシアリール基、オキシアラルキル基、ヒドロキシ基、<sup>（基）</sup>アミノ基、カルボキシル基、シアノ基及びニトロ基から選択される基を示し、nは1または2であり、mは0または1である。但し、nが1のときはmは1であり、nが2のときはmは0であるものとする。〕で示されるテトラシアノアンスラキノジメタン(TCNAQ)誘導体である。


テトラシアノアンスラキノジメタン誘導体は、従来下記に工程式を示すような一連のプロセスで製造されており(特開昭58-10554号)、多数の工程を必要とし、反応時間が長く、操作が繁雑であること、収率が低いこと、更には生成物の純度が低いために、電子写真感光体の電荷輸送材料としたときトラップサイトが多くなり、残留電位及び経時変化を低く抑えることができなかった。



一般式(III)で示される原料のアンスラキノン誘導体としては、例えば下記の構造式で示されるものが挙げられる。

式中、Meはメチル基、Buはメチル基を表わす。






また四塩化炭素と共に用いられる溶媒の第三級有機塩基としては、例えば , が挙げられる。

次に本発明の電子写真用電荷輸送材料の製造方法について説明する。

アンスラキノン誘導体をクロロホルム・ジエキサン、テトラヒドロフラン (THF) 等の溶媒に溶解した溶液に四塩化チタンを加え還流温度で加熱する。次いで生成した懸濁液にアンスラキノン誘導体に対して当量以上（好ましくは過剰量）の活性メチレン化合物、及び第三有機塩基の溶液を加え、還流温度で更に加熱を続け、薄層クロマトグラフィ法により反応の進行を確認し、反応終了後、反応溶液を氷冷液中へ注ぎ、分液抽出し、抽出液を濃縮した後適当な媒体中に生成物を沈殿させ、粗生成物を得た後再結晶して目的物を得る。


本発明のテトラシアノアンスラキノジメタン誘



このようなテトラシアノアンスラキノジメタン誘導体は電子写真用感光体の電荷輸送材として用いることができる。即ち、ポリカーボネート、ポリエステル等の結晶樹脂と共に用いて電荷輸送層としたり、電荷輸送層中に電荷発生材と共にこのアンスラキノジメタン誘導体を含有させて用いることができる。

更にこのテトラシアノアンスラキノジメタン誘導体に対し電子供与体を加えて電荷移動錯体を形成させてもよい。電子供与体としては、例えばベンゼン、ナフタレン、アントラセン、ピレン、ペリ

ン等芳香族化合物、*p*-フェニレンジアミンおよび類似の縮合環型の芳香族アミン類、テトラシアフルパレン (TTF)、テトラシアテトラセン (TTT) およびテトラメチルテトラシアフルパレン (TMTSF) のような含硫黄電子供与性化合物等が挙げられるが、特にイオン化ポテンシャルが7 eV以下の化合物が好ましく、更にπ型の電子供与性化合物が好ましい。このようなπ型の電子供与性化合物としては、ベンゼン、ナフタレン、アントラセン、フェナントレン、ピレン、ペリレン、TTF、TTT等が挙げられる。



レン等の芳香族化合物、*p*-フェニレンジアミンおよび類似の縮合環型の芳香族アミン類、テトラシアフルパレン (TTF)、テトラシアテトラセン (TTT) およびテトラメチルテトラシアフルパレン (TMTSF) のような含硫黄電子供与性化合物等が挙げられるが、特にイオン化ポテンシャルが7 eV以下の化合物が好ましく、更にπ型の電子供与性化合物が好ましい。このようなπ型の電子供与性化合物としては、ベンゼン、ナフタレン、アントラセン、フェナントレン、ピレン、ペリレン、TTF、TTT等が挙げられる。

#### (実施例)

下記に実施例を挙げて本発明の電子写真用電荷輸送材料を説明する。

#### 実施例 1

##### 2,6-ジクロロアントラキノ

2,6-ジクロロアントラキノン2.23gを30mlの乾燥クロロホルムに懸濁させ、TiCl<sub>4</sub> 2.6ml (4.4g)を加える。マロンニトリル10.6g (100%) と乾燥ピリジン2.6ml (40%) の乾燥クロロホルム (30ml)

溶液を25分間で滴下後、3時間還流する。水200mlへ注ぎ無機塩を分別後、分液して、水層を100mlの塩化メチレンで3回抽出する。有機層を合わせ200mlで水洗を4回する。 $\text{Na}_2\text{SO}_4$  上で乾燥し、溶液を減圧留去して得た5.44gの紫色タール状固体へエーテル50ml加えて結晶化し分別する。粗生成物2.13gをシリカゲル(Q-22, 50g)でカラムクロマトグラフィーにより分離し、塩化メチレン流出部として2.03gの2,6-ジクロロTCNAQを得た。収率68%。アセトニトリル-四塩化炭素から再結晶して融点292-294℃となる。

元素分析:  $\text{C}_{20}\text{H}_6\text{N}_4\text{Cl}_2$  として

	C	H	N	Cl
計算値(%)	64.37	1.62	15.01	18.99
実測値(%)	64.96	1.30	15.04	19.07

$^1\text{H-NMR}$  (60MHz,  $\delta_{\text{ppm}}^{\text{CDCl}_3}$ ): 8.26 (2H, d, J=2Hz),  
8.20 (2H, d, J=9Hz), 7.73 (2H, dd, J=2Hz, 9Hz).  
IR (KBr,  $\text{cm}^{-1}$ ): 3100, 3030, 2230, 1595, 1560,  
1315, 840.

#### 実施例 2

8.21 (2H, d, J=9Hz), 7.98 (2H, dd, J=3Hz, 9Hz).  
IR (KBr,  $\text{cm}^{-1}$ ): 3100, 3060, 3020, 2210, 1590,  
1550, 1540, 1310, 830.

#### 実施例 3

2,6-ビス(メトキシカルボニル)TCNAQ  
アントラキノン-2,6-ジカルボン酸ジメチル600  
mgを乾燥 $\text{CHCl}_3$  (18ml)に溶かし、 $\text{TiCl}_4$  0.8ml  
(4.4g)を加える。マロンニトリル1.22g (10.4g)と  
乾燥ピリジン6ml (40.4g)の乾燥 $\text{CHCl}_3$  (18ml)溶  
液を20分間で滴下する。4時間還流し、200mlの  
水へ注ぐ。無機塩を分別後、水層を塩化メチレン  
で抽出(100ml×3)し、有機層を合わせて水洗  
(100ml×4)後、 $\text{Na}_2\text{SO}_4$  上で乾燥する。溶液を減  
圧留去して590mgの緑色タールを得、シリカゲル  
(Q-22, 20g)クロマトグラフィーで $\text{CH}_2\text{Cl}_2$  で溶  
出して粗生成物511mgを分離した。エーテル-ヘ  
キサンより再結晶して329mgの2,6-ビス(メトキ  
シカルボニル)TCNAQを得た。mp 110-120℃  
(分解)。収率42%。

元素分析:  $\text{C}_{24}\text{H}_{12}\text{N}_4\text{O}_4$  として

#### 2,6-ジプロモTCNAQ

2,6-ジプロモアントラキノン1.0gを乾燥 $\text{CHCl}_3$   
(27ml)に懸濁させ、 $\text{TiCl}_4$  (3.5ml, 4.4g)を加える。  
マロンニトリル(3.60g, 20.4g)と乾燥ピリジン(9ml,  
40.4g)の乾燥 $\text{CHCl}_3$  溶液を30分間で滴下後3時  
間還流する。水150mlへ注ぎ、無機塩を分別後水  
層を $\text{CH}_2\text{Cl}_2$  で抽出(100ml×3)し、有機層を合わ  
せて水洗(100ml×4)後、 $\text{Na}_2\text{SO}_4$  上で乾燥する。  
溶液を減圧留去して1.43gの褐色タールを得、  
シリカゲル(Q-22, 35g)のカラムクロマトグラフ  
ィーにより分離し、 $\text{CH}_2\text{Cl}_2$  で溶出して得た850mg  
の固体を、10mlのメタノールで洗い830mgの2,6  
-ジプロモTCNAQを得た。収率66%塩化メチ  
レン-メタノールで再結晶して融点291-293℃と  
なる。

元素分析:  $\text{C}_{20}\text{H}_6\text{Br}_2\text{N}_4$  として

	C	H	N	Br
計算値(%)	51.98	1.31	12.12	34.58
実測値(%)	52.29	1.12	12.10	34.30

$^1\text{H-NMR}$  (60MHz,  $\delta_{\text{ppm}}^{\text{CDCl}_3}$ ): 8.47 (2H, d, 3Hz),

	C	H	N
計算値(%)	68.57	2.88	13.33
実測値(%)	68.38	3.12	12.79

$^1\text{H-NMR}$  (60MHz,  $\delta_{\text{ppm}}^{\text{CDCl}_3}$ ): 9.04 (2H, s),  
8.50 (4H, s), 4.06 (6H, s).

IR (KBr,  $\text{cm}^{-1}$ ): 3080, 3000, 2950, 2850, 2220,  
1730, 1610, 1570, 1440, 1290,  
1250, 765, 690.

#### 実施例 4

##### 2,6-ジメチルTCNAQ

2,6-ジメチルアントラキノン1.50gを60mlの  
乾燥 $\text{CHCl}_3$ に溶かし、 $\text{TiCl}_4$  2.8ml (4.4g)を加える。  
マロンニトリル8.40g (20.4g)と乾燥ピリジン20  
ml (40.4g)の乾燥 $\text{CHCl}_3$  (60ml)溶液を30分間で  
滴下後3.5時間還流する。水(250ml)へ注ぎ、無  
機塩を分別後分液。水層を塩化メチレンで抽出  
(100ml×3)し、有機層を合わせて水洗(150ml  
×4)後 $\text{Na}_2\text{SO}_4$  上で乾燥する。溶液を減圧留去  
して5.0gの赤色タールを得、シリカゲル(Q-22,  
50g)クロマトグラフィーにかけ、 $\text{CH}_2\text{Cl}_2$ -ヘキサ

ン(4:1)で溶出として得た2.35gの黄色アツタメ状固体を50mlのニードルで洗ひ、1.33gの2,7-ジメチルTCNAQを得た。収率37%。 $\text{CH}_2\text{Cl}_2$ -ヘキサンより再結晶してmp 270-272℃のナンブールを得た。

元素分析： $\text{C}_{22}\text{H}_{14}\text{N}_4$ として

	C	H	N
計算値(%)	79.50	3.64	16.86
実測値(%)	79.96	3.43	16.87

$^1\text{H-NMR}$ (60MHz,  $\delta_{\text{ppm}}^{\text{CDCl}_3}$ ): 8.20(2H, d,  $J=8\text{Hz}$ ), 3.10(2H, s), 7.56(2H, d,  $J=8\text{Hz}$ ), 2.53(6H, s).  
IR(KBr,  $\text{cm}^{-1}$ ): 2220, 1610, 1550, 1320, 1270, 820.

#### 実施例 5

2,7-ビス(メトキシカルボニル)TCNAQ  
アントラキノン-2,7-ジカルボン酸ジメチル170gを50mlの乾燥 $\text{CHCl}_3$ にとかし、 $\text{TiCl}_4$  2.3ml

$^1\text{H-NMR}$ (60MHz,  $\delta_{\text{ppm}}^{\text{CDCl}_3}$ ): 8.95(2H, s), 8.40(4H, s), 4.00(6H, s).  
IR(KBr,  $\text{cm}^{-1}$ ): 2970, 2240, 1735, 1610, 1570, 1550, 1440, 1290, 1250, 1200, 1185, 1120, 1100, 760, 690.

#### 実施例 6

2,7-ジメチルTCNAQ  
2,7-ジメチルアントラキノン1.29gを乾燥 $\text{CHCl}_3$ (50ml)にとかし、 $\text{TiCl}_4$ (2.4ml, 4.4g)を加える。マロンニトリル7.20g(20.4g)と乾燥ピリジン(17ml, 40.4g)の乾燥 $\text{CHCl}_3$ 溶液を30分間で滴下する。3時間還流後、300mlの水へ注ぎ、無機塩を分別後分液、水層を塩化メチレンで抽出(50ml×3)後、有機層を合わせて水洗(150ml×3)後、 $\text{Na}_2\text{SO}_4$ 上で乾燥する。溶液を減圧留去して、2.34gの褐色タールを得、シリカゲル(Q-22, 50g)クロマトグラフィーにかけ、 $\text{CH}_2\text{Cl}_2$ で溶出して得た黄色タールに10mlのニードルを加えて結晶化し分別する。粗生成物1.43gを塩化メチレン-ヘキサンより再結晶し、1.13gの2,7-ジメチル

(4.4g)加える。マロンニトリル2.45g(10.4g)と乾燥ピリジン(17ml, 40.4g)の乾燥 $\text{CHCl}_3$ 溶液を1時間で滴下する。1時間還流し、200mlの水へ注ぎ、無機塩を分別後、分液し、水層を塩化メチレンで抽出(50ml×3)する。有機層を合わせて水洗(150ml×3)後、 $\text{Na}_2\text{SO}_4$ 上で乾燥する。溶液を減圧留去して、5gの赤色タールを得、シリカゲル(Q-22, 50g)クロマトグラフィーにかけ、 $\text{CH}_2\text{Cl}_2$ で溶出して1.76gの緑色タール状物を得る。これをベンゼン150mlにとかし、2N $\text{HCl}$  100mlで3回洗う。有機層を水洗(50ml×2)し、飽和 $\text{NaCl}$ 水溶液(50ml)で洗った後、 $\text{Na}_2\text{SO}_4$ 上で乾燥する。ヘキサン30mlを加え溶液を留去して954mgの2,7-ビス(メトキシカルボニル)TCNAQをベンゼン錯体として単離した。収率36% mp 130-145℃(分解)。

また、単体はベンゼン錯体を塩化メチレン溶液として、溶液を減圧留去して得たタール状物を、塩化メチレン-ヘキサンにより結晶化することによつても定量的に得られる。mp 125-150℃(分解)。

ルTCNAQを得た。収率63%。mp 268-269℃。  
元素分析： $\text{C}_{22}\text{H}_{14}\text{N}_4$ として

	C	H	N
計算値(%)	79.50	3.64	16.86
実測値(%)	79.77	3.38	16.97

$^1\text{H-NMR}$ (60MHz,  $\delta_{\text{ppm}}^{\text{CDCl}_3}$ ): 2.53(6H, s), 7.58(2H, d,  $J=12\text{Hz}$ ), 8.12(2H, s), 8.25(2H, d,  $J=12\text{Hz}$ ).  
IR(KBr,  $\text{cm}^{-1}$ ): 2230, 1600, 1585, 1555, 1540, 1480, 1330, 1310, 1270, 830, 820, 695, 530, 460.

#### 実施例 7

アルミ箔板上にポリエステル樹脂3部とビスアゾ類2部とを含む溶液を塗布して電荷発生層を形成した。次いでこの電荷発生層上に実施例1で製造した化合物3重量部とポリカーボネート樹脂2重量部とを含む溶液を塗布して電荷輸送層を形成した。両電荷発生層及び電荷輸送層の厚さは、各々0.4、20μmであつた。

この様に形成した多層体を用いて一様に正電

性に帯電させ、像基光を行なつたところ静電コン  
トラストが550 Vの潜像が形成された。各々の静  
電潜像を現像して複写像を形成したところ良好な  
画像が得られた。

又、潜像形成ステップを繰返し行なつたところ  
残留電位の上昇は100 V程度であつた。

### 実施例 3

実施例7と同様に実施例3で製造した化合物を  
用いて試験したところ、良好な複写像が得られた。

### 〔発明の効果〕

本発明の電子写真用電荷輸送材料は、一段階の  
反応により簡単に得ることができ、不純物の混在  
を極めて低くすることができ、電子写真の輸送材  
料としたときトラップサイトが少なくなり残留電  
位及びその経時変化を低く抑えることができ、電  
子の易動度(モビリティ)の高い両極性帯電可能  
な高速複写用の感光体に利用することができる。

代理人 弁理士(8108) 大 塚 邦 久



### 第1頁の続き

◎発明者	田 中	浩 之	神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロックス株式会社 竹松事業所内
◎発明者	額 田	克 己	神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロックス株式会社 竹松事業所内
◎発明者	向 井	利 夫	宮城県仙台市角五郎2丁目1-2
◎発明者	山 下	敏 郎	宮城県仙台市鹿野2丁目19-27・3-1
◎発明者	鈴 木	孝 紀	宮城県仙台市金剛沢2丁目8-43